



Общество с ограниченной ответственностью «Химико - аналитический центр «Плазма»
(ООО «ХАЦ «Плазма»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: 634040, Россия, г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр.4
Телефон/факс: (3822) 634-244, e-mail: plasma_tomsk@mail.ru
ИНН 7017125480 КПП 701701001 ОГРН 1057002601700

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий испытательным центром

Филипас Т.А. Филипас

«30» сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 175а / 21

(на 3 листах, 3 страницах)

Наименование образца испытаний: Щебень рядовой из шлаков тепловых электростанций ГОСТ 26644-85, фракция 5-10 мм. (согласно документам заказчика).

Информация о заказчике: ООО "Тэфра".

Юридический адрес заказчика: 636037, Томская обл., г. Северск, ул. Дорога Автодорога, д. 14/19, стр. 73.

Фактический адрес заказчика: 636037, Томская обл., г. Северск, ул. Дорога Автодорога, д. 14/19, стр. 73.

Основание для испытаний: Заявка. №877-1/248 от 16.08.21 г.

Информация об отборе образца: образцы предоставлены заказчиком.

Дата поступления образца: 16 августа 2021 г.

Дата(ы) проведения испытаний: 17 августа 2021 - 29 сентября 2021 г.

Дата выдачи протокола: 30 сентября 2021 г.

Результаты испытания

№ п/п	Номер пробы лабораторный	g2116
	Номер пробы заказчика	№ 1
	Наименование характеристики (показателя)	Содержание, %
1	Морозостойкость, метод замораживания-оттаивания 15 циклов	7,45
2	Устойчивость структуры щебня против распадов (сульфидного и железистого распада)	7,70
3	Морозостойкость, метод замораживания-оттаивания 15 циклов	0,65

Результаты испытаний относятся только к предоставленным заказчиком и прошедшим испытание образцам.

Испытательный центр не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения центра.

Ответственный за составление протокола инженер-исследователь I категории *Маковенко* Маковенко А. Н.